



KoskiPan

Standardowa niepowlekania płyta wiórowa

Płyty wiórowe firmy Koskisen są produkowane z prawdziwego drewna. Drewno stanowi 90% materiału produktu. Czysty surowiec zapewnia wysoką jakość i łatwą obróbkę płyt.

KoskiPan to standardowa niepowlekania płyta wiórowa. Płyty można piłować, nawiercać i docinać dowolnymi tradycyjnymi narzędziami do obróbki drewna.

Pozwalają szybko i niedrogo tworzyć wytrzymałe i użyteczne konstrukcje. Produkty KoskiPan mają klasy wytrzymałości P1, P2, P4, P5 i P6. Ich jednolita, zwarta powierzchnia stanowi doskonałą podstawę dla różnego rodzaju powłok.

Produkty KoskiPan nadają się przede wszystkim do podłóg, ścian wewnętrznych i sufitów, elementów instalacji, kuchni, łazienek, blatów laminowanych, drzwi, paneli, wystaw, sklepów i innych specjalnych mebli i zastosowań wymagających klasy jakości P5 dla suchych przestrzeni zewnętrznych.

Najważniejsze zalety

- ◆ Standardowa płyta oferująca wiele możliwości
- ◆ Łatwa obróbka
- ◆ Szeroki wybór wielkości
- ◆ Jasny kolor powierzchni
- ◆ Jednakowa wytrzymałość w każdym kierunku
- ◆ Dobra izolacja akustyczna
- ◆ CARB/TSCA dla klas P1, P2, P2Mr, P4 & P5



ECO-FRIENDLY




ACOUSTIC



MULTI USE



EASY TO USE



EASY MACHINING



LOW EMISSION

Specyfikacja techniczna – KoskiPan

Surowiec	Trociny i zrębki drzewne z własnej działalności
Deska podstawowa	Płyta wiórowa spełniająca wymagania normy EN 312
Klasa formaldehydu	Klasa E1 EN 312 Klasa E0,5 EN312 dla P2 & P2Mr na zamówienie CARB/TSCA dla klas P1, P2, P2Mr, P4 & P5
Grubość	Bezstopniowe, 4–40 mm
Wymiary	1220 x 2630 mm, 1290 x 3045 mm, 1830 x 2630 mm, 1200–1830 x 1830–4580 mm. Inne wymiary dostępne na zamówienie.
Gęstość	W zależności od grubości i typu deski 600–800 kg/m ³
Obróbka maszynowa	Wiercenie otworów i obróbka krawędzi podobna do T&G (pióro i wpust), skos i profile złączowe na żądanie.
Inne dane	Szczegółowe dane techniczne można znaleźć w deklaracji właściwości użytkowych Koskisen. Odwiedź stronę koskisen.com/download .

Wielkości palet (szt./pll)

Standardowe produkty KoskiPan mają oznaczenie **P2, P5** lub **P2Mr**. Standardowe produkty dostępne są w paletach. Wymiary specjalne należy uzgodnić indywidualnie.

mm	1220 x 2630 mm	1290 x 3045 mm	1830 x 2630 mm
6	100	100	50
8	90	90	80
9	80	80	70
10	70	70	70
12	60	60 P2	60
15	48	48 P2	40 P2
16	45	45 P2, P5, P2Mr	40 P2
18	40	40 P2, P5, P2Mr	40 P2
19	37	38 P2	38
22	33	33 P2, P5	30
25	29	29 P2, P5	25 P2
28	26	26 P2, P5, P2Mr	20
30	24	24	20
34	22	22	20
36	20	20	16
38	17	17 P2	14 P2
40	16	16	14

Dodatkowe informacje

Środowisko naturalne

Drewno, czyli wykorzystywany przez nas surowiec, to ekologiczny i odnawialny materiał, który wiąże dwutlenek węgla w całym cyklu użytkowania. Płyty wiórowe Koskisen produkowane są w Finlandii zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi zasadami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju. W Finlandii firma Koskisen jest pionierem w dbaniu o środowisko naturalne w leśnictwie, a nasz łańcuch dostaw drewna jest całkowicie przejrzysty. Fińskie lasy stanowią w większości własność prywatną. Ich właściciele przywiązują dużą wagę do długotrwałej polityki i gospodarki leśnej. Każdego roku fińskie obszary leśne powiększają się pomimo wycinki. Gwarantuje to, że nasze materiały są zrównoważone i przyjazne dla środowiska.

Dodatkowe informacje

Płyty wiórowe firmy Koskisen produkowane są z trocin pochodzących z naszego własnego tartaku i w 85% składają się z prawdziwego drewna. Profesjonalna kontrola jakości pozwala zapewnić, że płyty wiórowe Koskisen są zawsze czyste – nie zawierają piasku ani innych zanieczyszczeń. Czyste, wysokiej jakości płyty wiórowe są łatwe w obróbce i nie uszkadzają tarczy tnących.

Choć prezentowane informacje poparte są kompleksowymi badaniami, służą wyłącznie jako wskazówki i nie udziela się w odniesieniu do nich żadnej gwarancji. Zastrzegamy prawo do wprowadzenia poprawek w specyfikacjach bez powiadomienia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie defekty inne niż bezsprzecznie wynikające z produkcji lub obsługi przez dostawcę. Wszelkie roszczenia odszkodowania ograniczone są do wartości wadliwych paneli. Sprzedawca nie gwarantuje stosowności towarów do określonego zastosowania, chyba że stosowność została zadeklarowana na piśmie.

Koskisen Panel Industry

Tehdastie 2, 16600 Järvelä, FINLANDIA

tel.: +358 20 553 41

faks: +358 20 553 4207

www.koskisen.com

committedto.wood.koskisen.com



FSC® C116622



PEFC/02-34-12



2412-CPFR-1302-03